

Scheda Tecnica

FIX SOL

Fissativo isolante neutralizzante per edilizia

Colore	Trasparente
Confezioni	1 - 5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	a base di resine viniltoluolacriliche
---------------------	---------------------------------------

Peso specifico medio	0,95 kg/l
-----------------------------	-----------

Essiccazione	3-4 ore
---------------------	---------

Sovrapplicazione	dopo 4 ore
-------------------------	------------

Resa	10 - 16 mq/l di prodotto non diluito Nella pratica dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del supporto
-------------	--

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo
----------------------	--

Modo Impiego	Fissativo neutralizzante dell'alcalinità per superfici murali in calcestruzzo e cemento armato, formulato con resine insaponificabili è particolarmente idoneo per isolare l'alcalinità. Idoneo per uniformare gli assorbimenti. Per cemento e mattoni faccia vista.
---------------------	--

Applicazione	Pennello , rullo , spruzzo e airless
---------------------	--------------------------------------

**Temperatura di
applicazione** 5-30°C

Diluizione 100% in volume con solvente sintetico

Pulizia degli attrezzi con solvente subito dopo l'uso

Sistemi di applicazione

A) Muri nuovi

- Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del Supporto.
- Spazzolare e pulire accuratamente le superfici da tinteggiare.
- Applicare **FIX SOL** secondo le indicazioni sopra riportate.
- Finire con prodotti indicati per l'esterno

B) Muri vecchi

- Accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare
- Applicazione di **FIX SOL** secondo le indicazioni sopra riportate
- Finire con prodotti indicati per l'esterno

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della CERAM COLOR Srl Unipersonale, di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

Ceram Color S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Stabilimento produttivo: Via E. Berlinguer snc - Loc. Terzerie - Zona Industriale di Cicerale - 84053 Cicerale (SA)
Tel.: 0974 844069 – info@ceramcolor.it - www.ceramcolor.it