

Scheda Tecnica

CERAM FIX Acrilico

FISSATIVO ACRILICO ALL'ACQUA PER INTERNI ED ESTERNI

Colore Lattescente
Confezioni 1-5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di particolari resine acriliche in dispersione acquosa.

Peso specifico medio 1,03 Kg/l.

Essiccazione 4 – 5 ore.

Sovrapplicazione Dopo 5-6 ore.

Resa 25 - 30 mq/l di prodotto non diluito.
Nella pratica dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del supporto.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra + 5 e + 35 C°.

Modo d'impiego

Impiego Su intonaco.

Applicazione Pennello.

Diluizione 400% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione 8 - 30 °C.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione

Su muri nuovi:

- Attendere almeno un mese per la completa stagionatura del supporto.
- Effettuare una accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.
- Applicare **Ceram Fix Acrilico** secondo le indicazioni sopra riportate.
- Finire con idropitture murali di qualità.

Su muri vecchi:

- Effettuare una accurata spazzolatura e pulizia delle superfici da tinteggiare.
- Stuccare e rasare ove necessari.
- Applicare **Ceram Fix Acrilico** secondo le indicazioni sopra riportate.
- Finire con idropitture murali di qualità.

Questo prodotto, ai sensi del D.Lgs. n°65 del 14/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni, non è da considerarsi pericoloso, pertanto non è prevista la Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della CERAM COLOR Srl Unipersonale, di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

Ceram Color S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Stabilimento produttivo: Via E. Berlinguer snc - Loc. Terzerie - Zona Industriale di Cicerale - 84053 Cicerale (SA)
Tel.: 0974 844069 – info@ceramcolor.it - www.ceramcolor.it