

Scheda Tecnica

WALL FIX

Fondo/Finitura pigmentato a solvente per interni ed esterni

Colore Bianco o colori a richiesta
Confezioni 1 – 5 - 15 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine viniltoluolacriliche e cariche selezionate.

Peso specifico medio 1,35 kg/l.

Essiccazione 3 - 10 ore.

Sovrapplicazione Dopo 12 ore.

Riempimento Ottimo.

Resa 11 - 19 mq/l di prodotto non diluito.
Nella pratica dipende dalla rugosità e dall'assorbimento del supporto.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35°C.

Altre proprietà Insaponificabile, dona uniformità di colore e regolarizza l'assorbimento dei supporti nuovi o leggermente sfarinanti. Particolarmente adatto per superfici in cemento armato e prefabbricato.

Impiego Su intonaci vecchi e nuovi, cemento, fibrocemento e guaina bituminosa.

Applicazione Pennello, rullo, spruzzo e airless.

Temperatura di applicazione	5-30°C.
------------------------------------	---------

Diluizione	dal 40 al 60 % in volume con solvente sintetico.
-------------------	--

Pulizia degli attrezzi	Con solvente subito dopo l'uso.
-------------------------------	---------------------------------

Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo ad una temperatura tra +5 e + 35C°.
----------------------	--

Sistemi d'applicazione	<p>A) Su muri nuovi o leggermente sfarinanti, cemento e fibrocemento:</p> <ul style="list-style-type: none">- Applicare una mano di WALL FIX diluito al 40-60% in volume secondo l'assorbimento del supporto con Diluente Sintetico .- Finire con Plastici o con Idropitture per esterni <p>B) Su Guaina Bituminosa nuova:</p> <ul style="list-style-type: none">- Attendere minimo 20-30 gg. per la totale evaporazione dei solventi presenti nella guaina.- Applicare una mano di WALL FIX diluito al 40% in volume Diluente Sintetico .- Attendere minimo 12-24 ore.- Finire con 2 – 3 mani di TECHNO ROOF.
-------------------------------	---

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere puramente indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte della CERAM COLOR Srl Unipersonale, di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni.

Ceram Color S.r.l. Unipersonale

Sede Legale e Stabilimento produttivo: Via E. Berlinguer snc - Loc. Terzerie - Zona Industriale di Cicerale - 84053 Cicerale (SA)
Tel.: 0974 844069 – info@ceramcolor.it - www.ceramcolor.it