

COLOR BLACK

PASTA BITUMINOSA IMPERMEABILIZZANTE

CARATTERISTICHE ED IMPIEGHI

Pasta bituminosa impermeabilizzante ad uso universale. Può essere utilizzato come impermeabilizzante per pareti e coperture, per barriere al vapore nell'isolamento termico, per verniciature protettive di murature da interrare, per l'impermeabilizzazione di vasche e serbatoi non destinati a contenere acqua potabile. Si può utilizzare per la verniciatura antiumida di pareti esterne. È un prodotto all'acqua. Resiste ai raggi UV ed ai ristagni d'acqua. È miscibile in tutte le proporzioni con acqua, sabbia e cemento

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Si presenta come una pasta tixotropica, impalpabile di colore scuro, diluibile in acqua. Essicca velocemente formando una pellicola elastica e lucida con la caratteristica di presentare alta impermeabilità anche in presenza di furti ristagni d'acqua.

Peso specifico :	1,16 ± 0,05 kg/dm ³
Residuo secco:	60 ± 1 %
Viscosità a 23°C:	gel tixotropico

ESSICCAZIONE A 23 °C E 50% UR

In superficie:	30 min
Al tatto:	1 ora
Apparente completo:	4 ora
Tempi di ripresa:	6 ore

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO

Carico alla rottura:	42 ± 1 N/cm ²
Allungamento alla rottura :	58 ± 10 %
flessibilità a freddo:	-5 ± 2 °C

ATTREZZATURE

Applicare a pennello, rullo o spruzzo (airless)

SUPPORTO PER L'APPLICAZIONE

Superfici pulite e asciutte.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

Il prodotto può essere diluito al ca. 20 % per l'applicazione con spatola o pennello, al ca. 30 % per l'applicazione a spruzzo.

CONSUMO

Il consumo è in funzione della porosità e regolarità della superficie da trattare.

INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura di conservazione:	dai 3 - 40 °C
Stabilità nelle confezioni originali:	12 mesi
Confezionamento :	latte da 5 kg – 18 kg

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA CEE

D.M. 28/01/92

D.Lvo 3/2/1997 n°52

D.Lvo 16/7/1978 n°285 e successivi aggiornamenti.

Classificazione ed Etichettatura :

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 88/379/CEE e successivi aggiornamenti.

Tutte le informazioni e i dati tecnici riportati nella presente scheda sono basate su prove affidabili ma non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto detto è puramente indicativo e non vincolante ai fini legali. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico assumendosi ogni responsabilità relativa..... derivante dall'uso del prodotto stesso.