

S819

SCHEDA TECNICA

Denominazione Prodotto: SMALTO FERROMICACEO-VEICOLO PER SMALTI SYRON

Natura del prodotto ed impieghi

Smalto protettivo ferromicaceo ad alto contenuto di solidi, che consente di ottenere uno spessore di pellicola maggiore rispetto ai prodotti tradizionali. Tale caratteristica, unita alla struttura lamellare dell'ossido di ferro micaceo e la presenza di alluminio a grana grossa, assorbitori UV, conferiscono al prodotto una eccellente qualità e resistenza nel tempo. Il suo impiego è indicato come finitura nel "fai da te": lucido ad effetto antico.

Caratteristiche tecniche del prodotto fornito

Colore:	Tinte da mazzetta
Peso specifico* (Kg/L):	1.465±0.005
Viscosità* (CF 8, sec)	tixotropico
Residuo secco* (%):	80÷85
COV (g/L)	250±5
Spessore ottimale (µm):	50÷70
Resa teorica (m ² /Lt):	8÷10 (allo spessore indicato)
Aspetto del film:	lucido (45÷55 Gloss)
Aderenza (prova di quadrettatura, %):	100
Diluyente:	Ragia dearomatizzata-5÷10%
Essiccazione fuori polvere (min):	30
Essiccazione al tatto (min):	60
Essiccazione in profondità (h):	12÷24
Sovraverniciabilità (h):	Entro 24 ore dalla prima applicazione

*= dati relativi al solo veicolo

Preparazione dei supporti




• Ferro nuovo:

Asportare mediante spazzola metallica o smeriglio le scaglie di laminazione non perfettamente aderenti ed ogni traccia di ruggine. Ripulire perfettamente la superficie, controllare che sia asciutta ed applicare una o due mani della nostra antiruggine della serie S111.

· **Ferro già verniciato:**

Asportare ogni traccia di ruggine e di pittura non perfettamente aderente. Carteggiare l'intera superficie, pulirla con cura ed applicare sulle parti corrose una mano di antiruggine della serie S111. Applicare infine lo smalto S819

Modalità applicative

	Applicazione a spruzzo Preparazione: Diluizione al 10÷15% con ragia dearomatizzata Diametro ugello: 1.5÷1.8 mm Pressione aria: 3÷4 atm
	Applicazione a rullo Preparazione: Diluizione al 5÷10% con ragia dearomatizzata
	Applicazione a pennello Preparazione: Diluizione al 7÷10% con ragia dearomatizzata

Specifiche di vendita

Stabilità	12 mesi (<i>se in confezioni chiuse e sigillate, lontano da fonti di calore ed al riparo dal gelo</i>)
Confezioni pronto uso:	1 Kg; 3.33 Kg
Avvertenze:	E' consigliabile agitare il prodotto prima dell'uso Si consiglia di leggere attentamente la Scheda di Sicurezza del prodotto

La Colorpoint S.r.l. garantisce che la presente scheda è stata redatta in base alle sue conoscenze tecnico-scientifiche e ad accurate prove di laboratorio; non si assume, tuttavia, responsabilità derivanti dall'impiego improprio del prodotto, poiché le condizioni applicative sono fuori del proprio controllo. Si consiglia, pertanto, di verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per gli scopi applicativi.
Aggiornamento: Agosto 2008 - Laboratorio Colorpoint: produzione@colorpointsrl.it